

CIBRA[®] Bond Adesivo Instantâneo Universal

SEÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Nome da empresa	Pires do Rio Cibraço
Endereço	Rua Felipe Camarão, 559 - Prosperidade, São Caetano do Sul / SP - Brasil
Telefone para contato	+55 11 4225-9730
E-mail para contato	laboratorio@cibraselantes.com.br
Site	www.cibraflex.com.br

SEÇÃO 2: DESCRIÇÃO DO PRODUTO

CIBRA[®] Bond Adesivo Instantâneo Universal é uma cola transparente monocomponente, à base de cianoacrilato. Extremamente versátil, proporciona a colagem extremamente firme de ampla gama de materiais, em segundos. Indicado para aberturas de até 0,1mm.

2.1 Principais aplicações

Colagens de materiais, como: EVA, metal, couro, calçado, artesanato, entre outros.

2.2 Limitações

Não adere nos materiais: polipropileno, polietileno, polímeros fluorados, politetrafluoroetileno e silicone.

Não recomendado para tecidos, pele humana e isopor.

SEÇÃO 3: VANTAGENS

- Adere em diversas superfícies.
- Possui alta resistência.
- Fácil de aplicar.
- Proporciona colagem instantânea.
- Não conduz eletricidade.

SEÇÃO 4: INSTRUÇÕES DE USO E MANUSEIO

4.1 Preparo do substrato

Limpar o local e o material, deixando-os secos e livres de qualquer tipo de poeira e oleosidade.

4.2 Aplicação

Modo de uso: Limpar o local e o material, deixando-os secos e livres de qualquer tipo de poeira e oleosidade.

Desrosqueie a tampa do frasco e aplique o adesivo em quantidade suficiente para cobrir a superfície de uma parte do material a ser colado. Mantenha as duas partes do material pressionadas por 10 segundos.

A aderência varia de acordo com os materiais a serem unidos.

Caso a aplicação seja interrompida, basta fechar bem o frasco. Para reutilizá-lo, basta desrosquear a tampa novamente.

SEÇÃO 5: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

*Aderência:	10 segundos
Aparência:	Líquido incolor levemente amarelado
Aparência após cura:	Sólido transparente
Densidade:	1,02 ± 0,05 g/cm ³
Odor:	Característico
Temperatura de inflamação:	80°C
Temperatura para aplicação:	2 - 45°C
Validade:	24 meses
Viscosidade:	Não disponível

* Considerando temperatura e umidade ambientes: 25,0 ± 1°C e 50%.

SEÇÃO 6: COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Segredo industrial.

SEÇÃO 7: RENDIMENTO E DESEMPENHO

O rendimento e desempenho do produto dependem das condições de preparação da superfície e do substrato, onde o produto será aplicado e de fatores externos não controlados pela Cibra; como a irregularidade da superfície e substrato, condições climáticas, conhecimentos práticos e técnicos do aplicador, armazenamento correto do produto, entre outros.

SEÇÃO 8: PRECAUÇÕES

Evitar contato com líquidos antes da cura completa do produto.

Esse produto cola a pele instantaneamente, portanto, se isso ocorrer não force o descolamento. Enxague com água morna e caso não solte, consultar um médico.

Manter fora do alcance de crianças e animais.

Demais informações quanto higiene e segurança do trabalho, disposição de resíduos, entre outras, estão presentes na Ficha de Segurança do produto.

Recomenda-se o uso de luvas para aplicação do produto.

SEÇÃO 9: ARMAZENAMENTO

Armazenar em local limpo, seco e com boa circulação de ar entre 10°C e 28°C, protegido de raios solares e fontes de calor.

Após aberto, armazenar em local limpo, com refrigeração entre 3°C e 6°C.