CIBRA® Tinta Spray Uso Geral (Cód. Int.: 150581, 150582, 150583, 150584, 150585, 150586, 150590, 150591, 150592, 150606, 150607, 150608, 150609, 150610, 150611, 150612, 150613).

SEÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Nome da empresa	Pires do Rio Cibraço
Endereço	Rua Felipe Camarão, 559 - Prosperidade, São Caetano do Sul / SP - Brasil
Telefone para contato	+55 11 4225-9730
E-mail para contato	laboratorio@cibraselantes.com.br
Site	www.cibraflex.com.br

SEÇÃO 2: DESCRIÇÃO DO PRODUTO

CIBRA® Tinta Spray Uso Geral é feita de tinta spray de resina acrílica termoplástica e pode ser aplicado por spray aerossol e proporcionam filmes com excelente desempenho como excelente resistência à intempéries, bom nivelamento, cobertura forte e secagem rápida.

2.1 Principais aplicações

CIBRA® Tinta Spray Uso Geral serve para diferentes substratos como: madeira, metal, ceramica, gesso entre outros.

SEÇÃO 3: VANTAGENS

- Para uso em ambientes internos/externos.
- Máxima proteção contra ferrugem.
- Excelente efeito decorativo.
- Aderência e durabilidade superior.
- Excelente proteção contra UV.
- Resistente ao desbotamento e lascas

SEÇÃO 4: INSTRUÇÕES DE USO E MANUSEIO

4.1 Preparo do substrato

Limpar o local e o material, deixando-os secos e livres de qualquer tipo de poeira e oleosidade.

4.2 Aplicação

Agite a lata vigorosamente por um minuto. Se a bola de mistura não fazer barulho, NÃO BATA A LATA. Agite frequentemente durante o uso. Segure a lata na vertical de 20 a 40 cm da superfície e pulverize em um movimento constante, sobrepondo ligeiramente cada demão.

4.3 Limpeza e descarte

Quando terminar a aplicação, com a lata de ponta cabeça pulverize por 2 a 3 segundos e limpe a ponta antes armazenar. Limpe a tinta úmida com álcool etílico. Descarte adequadamente o recipiente vazio. Não queime ou coloque no compactador de lixo doméstico.

CIBRA® - 2018 - Todos os direitos reservados - CIBRA é uma marca registrada da Pires do Rio Cibraço

SEÇÃO 5: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aparência:	Cor uniforme, plana e lisa
Cores:	Azul Claro, Laranja, Verde Escuro, Preto Brilhante, Azul Escuro, Marrom, Vermelho, Branco Fosco, Cinza, Primer Cinza, Verniz Incolor, Amarelo, Rosa, Branco Brilhante, Bege, Verde Claro, Preto Fosco.
Tipo de resina:	Acrílica
Tipo de produto:	Base solvente
Tempo de secagem:	Ao toque 5 min, Para manuseio 1h, Secagem completa 24h.
Pressão interna:	0,42 ± 0,10 MPa
Resistencia a temperatura:	Até 80°C

* Considerando temperatura e umidade ambientes: 25,0 ± 1ºC e 50%.

SEÇÃO 6: COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Segredo industrial.

SEÇÃO 7: RENDIMENTO E DESEMPENHO

O rendimento e desempenho do produto dependem das condições de preparação da superfície e do substrato, onde o produto será aplicado e de fatores externos não controlados pela Cibra; como a irregularidade da superfície e substrato, condições climáticas, conhecimentos práticos e técnicos do aplicador, armazenamento correto do produto, entre outros.

SEÇÃO 8: PRECAUÇÕES

Evitar o contato do produto com a pele e os olhos. Em caso de irritação, lavar abundantemente o local com água e consultar um médico.

Manter fora do alcance de crianças e animais.

Demais informações quanto higiene e segurança do trabalho, disposição de resíduos, entre outras, estão presentes na Ficha de Segurança do produto.

Recomenda-se o uso de óculos de segurança, luvas e máscara para aplicação do produto.

SEÇÃO 9: ARMAZENAMENTO

Armazenar em local limpo, seco e com boa circulação de ar entre 10ºC e 28ºC, protegido de raios solares e fontes de calor.

CIBRA® - 2018 - Todos os direitos reservados - CIBRA é uma marca registrada da Pires do Rio Cibraço