Cibra® VEDASpray Emborrachado Impermeabilizante Preto (Cód. Int.: 150572)

SEÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Nome da empresa	Pires do Rio Cibraço
Endereço	Rua Felipe Camarão, 559 - Prosperidade, São Caetano do Sul / SP - Brasil
Telefone para contato	+55 11 95485-7095
E-mail para contato	laboratorio@cibraselantes.com.br
Site	www.cibraflex.com.br

SEÇÃO 2: DESCRIÇÃO DO PRODUTO

CIBRA® VEDASpray Emborrachado Impermeabilizante Preto é um revestimento elastomérico em aerossol especialmente desenvolvido para impermeabilização, vedação e proteção de superfícies contra infiltrações, umidade, maresia e intempéries.
Após a secagem forma uma película emborrachada contínua, flexível e impermeável, capaz de acompanhar pequenas movimentações do substrato sem fissurar. Pode ser aplicado em superfícies horizontais ou verticais, internas ou externas, proporcionando excelente aderência em diversos materiais.
É indicado para reparos rápidos e preventivos em telhados, calhas, rufos, lajes, tubulações, juntas, dutos, baús metálicos, caixas d'água externas (parte externa), veículos recreativos, trailers, embarcações, sistemas de climatização e diversos outros pontos sujeitos à infiltração.

2.1 Principais aplicações

- Telhados metálicos e fibrocimento
- Calhas e rufos
- Lajes
- Dutos de ar-condicionado
- Tubulações
- Juntas e emendas
- Baús e carrocerias
- Containers
- Trailers e motorhomes
- Estruturas metálicas
- Reparos emergenciais contra infiltrações

SEÇÃO 3: VANTAGENS

- Forma película impermeável contínua.
- Alta aderência.
- Excelente flexibilidade.
- Protege contra corrosão.

CIBRA® - 2018 - Todos os direitos reservados - CIBRA é uma marca registrada da Pires do Rio Cibraço

- Resistente à água e à umidade.
- Excelente resistência às intempéries.
- Boa resistência aos raios UV.
- Fácil aplicação em aerossol.
- Secagem rápida.
- Não escorre quando aplicado corretamente.
- Excelente cobertura.
- Pode receber nova demão após secagem inicial.

SEÇÃO 4: INSTRUÇÕES DE USO E MANUSEIO

4.1 Preparo do substrato

A superfície deve estar limpa, seca, firme e isenta de óleo, graxa, ferrugem, poeira, tinta solta, silicones, ceras ou qualquer contaminante que prejudique a aderência.
Quando necessário, remover ferrugem com escova de aço ou lixa.
Superfícies muito lisas deverão ser lixadas levemente.

4.2 Aplicação

Agite vigorosamente a embalagem durante aproximadamente 1 minuto após ouvir a esfera misturadora.
Pulverize mantendo a lata entre **20 e 30 cm** da superfície.
Aplicar em demãos finas e cruzadas, aguardando entre 10 e 15 minutos entre demãos.
Para impermeabilização recomenda-se aplicar de **2 a 4 demãos**, conforme a severidade da aplicação.
Em fissuras maiores recomenda-se utilizar tela de poliéster entre as demãos.
Não aplicar em superfícies molhadas ou sob chuva.
Temperatura ideal de aplicação:
10°C a 35°C
Umidade relativa:
inferior a 85%

4.3 Limpeza e descarte

Após o término da aplicação, vire a embalagem de cabeça para baixo e pulverize por aproximadamente 3 segundos para limpeza da válvula.

Limpar respingos ainda frescos com solvente adequado.

Após cura completa somente poderá ser removido mecanicamente.

Não perfurar nem incinerar a embalagem.

Descartar conforme legislação ambiental vigente.

SEÇÃO 5: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CIBRA® - 2018 - Todos os direitos reservados - CIBRA é uma marca registrada da Pires do Rio Cibraço

Aspecto: líquido viscoso aerossol

Cor: preto fosco

Acabamento após cura: filme elastomérico emborrachado

Base química: borracha sintética modificada

Tipo de produto: base solvente

Secagem ao toque: 20–30 minutos

Entre demãos: 10–15 minutos

Manuseio: aproximadamente 2 horas

Cura completa: 24 horas

Espessura recomendada: 300 a 600 µm (filme seco)

Resistência à água: excelente

Temperatura de serviço: -20°C até +90°C

Pressão interna: 0,42 ± 0,10 MPa

VOC: conforme legislação aplicável.

Valores obtidos em condições de laboratório (25 ±1°C e 50% U.R.).

SEÇÃO 6: COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Mistura de borrachas sintéticas modificadas, resinas, solventes orgânicos, pigmentos, cargas minerais, aditivos e propelentes.

Composição detalhada protegida por segredo industrial.

SEÇÃO 7: RENDIMENTO E DESEMPENHO

Uma embalagem de **400 mL** apresenta rendimento médio entre:

0,8 e 1,5 m², dependendo:

- espessura aplicada;

CIBRA® - 2018 - Todos os direitos reservados - CIBRA é uma marca registrada da Pires do Rio Cibraço

- rugosidade do substrato;
- absorção da superfície;
- número de demãos;
- técnica do aplicador.

O desempenho final depende diretamente da correta preparação da superfície, condições climáticas e método de aplicação.

SEÇÃO 8: PRECAUÇÕES

 Produto inflamável.
 Utilizar em ambientes ventilados.
 Evitar inalação dos vapores.
 Evitar contato com pele e olhos.
 Utilizar luvas nitrílicas, óculos de segurança e máscara com filtro para vapores orgânicos.
 Manter fora do alcance de crianças e animais.
 Não expor temperaturas superiores a 50°C.
 Não perfurar nem incinerar a embalagem mesmo vazia.
 Consulte a Ficha de Dados de Segurança (FDS) antes da utilização.

SEÇÃO 9: ARMAZENAMENTO

Armazenar em local coberto, seco e ventilado.

Temperatura recomendada:

10°C a 30°C

Proteger da luz solar direta.

Não armazenar próximo de fontes de calor, chamas ou faíscas.

Empilhar conforme orientação logística.

Validade conforme indicada na embalagem quando armazenado nas condições recomendadas.

CIBRA® - 2018 - Todos os direitos reservados - CIBRA é uma marca registrada da Pires do Rio Cibraço